

KI-KERN®

massief kunststof plaat

OMSCHRIJVING

Speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van Ki-Kern® Gevelbekledingsplaten.

Altijd in combinatie met Ki-Kern Tape, Ki-Kern Cleaner en Ki-Kern Primer toepassen; immers deze producten zijn op elkaar afgestemd en getest .

Ki-Kern Tape is een dubbelzijdige zelfklevende witte band met zeer hoge kleefkracht zelfs op materialen met zeer lage oppervlaktetenspanning. **Ki-Kern Tape** wordt beschermd door een wit supergekalandreerd papier.

Ki-Kern Tape wordt aanbevolen voor aanvangshechting van Ki-Kern Gevelbekledingsplaten in combinatie met de Ki-Kern Primer en Ki-Kern Lijm-Kit High Tack 600 eventueel aangevuld met Ki-Kern Cleaner.

ONDERGROND

- De ondergrond moet vast zijn (verwijder de delen die kunnen loskomen).
- De ruwe plekken en de ongelijkheden moeten minimaal zijn.
- Bij het aanbrengen van de tape moet de ondergrond **DROOG-, VET- en STOFVRIJ** zijn.
- In geval van ontvetten met alcohol, moet men er zich van verzekeren dat de ondergrond droog is, alvorens de tape aan te brengen.

OPSLAG

2 jaar, indien droog bewaard bij temperatuur tussen 15 en 25°C .

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Ki-Kern Tape dikte 3.2 mm

Pellen op 180° - 30 min. (N/25 mm) op roestvrij staal	>25N/25 mm
Cohesietest op roestvrij staal 1 kg – 25 mm x 25 mm	> 50 uren (FTM 8)
Rekbaarheid	MD 25N/15mm CD 20N/15 mm (DIN 53455)
Rek tot breuk	MD 250% Cd 150% (DIN 53455)
Drukweerstand bij 10% (ISO 844)	22 kPa
Dichtheid	± 64 kg/m ³
<u>Temperatuurbestendigheid</u>	
Minimale toepassingstemperatuur	+ 10°C
Zone toepassingstemperatuur	+ 40°C à + 60°C
Bestand tegen water, detergenten, alcohol	

BELANGRIJK

Bij toepassingen van het Ki-Kern lijmsysteem in projecten en/of in gebieden waarbij het Ki-Kern lijmsysteem boven de 10 meter hoogte wordt toegepast, adviseren wij u professionele applicatiebedrijf hierin te betrekken.

Op advies van VROM adviseren wij u dringend de bevestigde platen naast het lijmsysteem met minimaal 2 bevestigingspunten te monteren.

102013

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste laboratoriumgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden, zorg daarom dat u altijd de beschikking heeft over de laatste uitgave van deze factsheet. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze specifieke toepassing. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.