
ModiWood Colour verf

PRODUKT

Omschrijving	:	Waterverdunbare dekkende beits op basis van een combinatie alkyd en acrylaat. Beschermt het hout tegen weersinvloeden. De structuur van het hout blijft (enigszins) zichtbaar.
Toepassing	:	Op nieuw en voorheen gebeitst hout zowel binnen als buiten. Bijv. op kozijnen, gevelbeschietingen, deklijsten, logs, deuren, etc..
Kleur	:	Volgens kleurenkaart of kleuren mengsysteem.
Glansgraad	:	Zijdemat.
Verpakking	:	1 – 3 en 10 liter (basis is 0,9 - 2,7 en 9 liter).
Kenmerken	:	Langdurige bescherming. Kleurvast. Nagenoeg reukloos. Hoge dekkraft. Milieuvriendelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel	:	Combinatie van alkyd en acrylaat.
Soortelijk Gewicht	:	1.1 – 1.2.
Vaste stofgehalte	:	35 %.
Droogtijd; (23 °C - 50 % R.V)	:	Stofdroog ; na 1 uur. Overschilderbaar ; na 2 uur.
Rendement	:	Geschaafd hout ; circa 8 - 10 m ² /ltr. Ruw gezaagd hout ; circa 4 - 6 m ² /ltr.
Overschilderbaarheid	:	Met nagenoeg ieder verfsysteem.
Houdbaarheid	:	In gesloten verpakking minimaal 12 maanden.

VERWERKINGSGEDEVENS

Conditie ondergrond	:	De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Een verweerde ondergrond goed schuren en voorbehandelen.
Applicatie	:	Kwast, verfrol of spuiten (Airless spray: Nozzle 0.018” – 0.023”). Verdunnen met maximaal 10 % water.
Verwerkingstemperatuur	:	Boven 5 °C.
Verdunning	:	Water.
Reinigen gereedschap	:	Water.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

EG Gevarencode	:	S 2, 23.
----------------	---	----------

Gebraiksaanwijzing

VOORBEHANDELING : Het oppervlak ontdoen van vuil, vet en losse delen door middel van schuren. Verweerde oppervlakten en nieuw hout direct behandelen met één laag primer. Roestvormende ondergronden (bijvoorbeeld spijkerkoppen) voorbehandelen. Vette ondergronden eerst wassen met bijv. St. Marc verfreiniger en goed naspoelen met water. Glanzende ondergronden mat schuren alvorens te behandelen.

CONDITIE SCHILDEREN : Het oppervlak dient schoon en droog te zijn. Verwerken bij een temperatuur van boven de 5 °C en een relatieve vochtigheid beneden de 80 %.

UITVOERING : Voor aanvang de bus goed roeren om eventuele kleurverschillen te voorkomen. Na de voorbehandeling minimaal twee lagen aanbrengen. Ruim en lobbig verwerken met de kwast. De kopsen kanten altijd ruim insoppen.
Bij toepassing van lichte kleuren kunnen de kwasten van het hout 'doorbloeden'. Dit is een natuurlijke reactie welke de beschermlaag van de verf niet aantast.

REINIGEN GEREEDSCHAP : Gereedschappen reinigen met water.